

FICHA TÉCNICA

TINTA ACRÍLICA JN

Tinta plástica mate para fachadas de alta durabilidade

Ref.: 1267

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em copolímeros 100% acrílicos da mais alta qualidade, e pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos exteriores novos ou previamente pintados .

PROPRIEDADES

- Tinta Aquosa 100% acrílica.
- Alta durabilidade
- Muito boa resistência à intempérie.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Excelente retenção de cor.
- Ótima resistência à lavagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco)

- Cor

Conforme catálogo.

- Aspecto da película seca

Mate.

- Teor de sólidos em volume

40 ± 2%

- Rendimento prático

Em superfícies lisas: 10 a 14 m² / L / demão. Em superfícies rugosas: 6 a 10 m² / L / demão.

- Ponto de inflamação

Não inflamável.

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da EU para este produto (Cat.A/c): 40g/l (2010)
Este produto contém no máximo 30 g/l COV

- Tempos de secagem

1 hora

(v.p.f.)

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

* Pinturas de raiz

Escovar e limpar a superfície. Em superfícies com intensa absorção ou alcalinidade excessiva recomenda-se a aplicação prévia de Isolante Isocril diluído a 50% com Diluente 1425 ou Primário Barbolite diluído até 5% com Diluente 1425

* Repinturas

Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz..Caso a superfície apresente contaminação com fungos e/ou algas, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como superfície de raiz.

- Processos de aplicação

Trincha ou rolo.

- Diluentes adequados e proporções de diluição

Diluir com água até 10% na 1ª demão e até 5% na 2ª.

- Intervalo entre demãos

4 horas no mínimo.

- Diluente de limpeza

Água.

- Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

- Ensaio Oficiais

De acordo com as normas NF P902-501 e NF P902-507, a tinta obteve a classificação M1 – Não inflamável, nos ensaios de reacção ao fogo, realizados no INEGI.

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Empresa. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Maior de 2012
(Substituí a de Agosto 2010)
